

Sika Primer-3 N

Грунтовка

Опис

1-компонентний прозорий компаунд для грунтування поверхонь перед нанесенням клеїв і герметиків на поліуретановій основі.

Застосування

Як грунтуючий матеріал на бетонні, кам'яні, керамічні і дерев'яні поверхні.

Характеристики/переваги

- Покращує адгезію поліуретанових матеріалів з поверхнями
- Ідеальний в разі мінеральних «матово вологих» поверхонь (до 8% вологості).

Технічна інформація	
Вид/колір	Прозора рідина
Упаковка	Пляшка 250 мл. Пляшка 1 літр. Каністра 10 л.
Умови та термін зберігання	В оригінальних непошкоджених упаковках при температурі від + 5 ° С до + 30 ° С .9 місяців з дати виробництва. Березти від морозу.
Зміст твердих речовин	~ 10% (CSN (STN) ISO 1515)
Хімічна основа	Епоксидна на базі розчинників
Густина	0,98 кг/л (ISO2811-1)
Час висихання	Мін. 30 хвилин, макс. 8 годин (темп. +20°C)
Температура експлуатації	От +5°C до +35°C
Клас горючості	матеріал легкозаймистий

Інформація про систему

Витрата на 1л

На пористі поверхні - 5 м²

На метали - 8 м²

Способи застосування

Поверхня повинна бути чистою, сухою, вільною від слаботримаючих частинок, пилу і старих покриттів, які ослаблюють адгезію. Вологість поверхні не повинна перевищувати 8%. Sika Primer-3N наноситься рівномірно тонким шаром за допомогою пензлика. Поверхню слід заґрунтувати мінімум за 30 хвилин, максимум за 8 годин перед нанесенням матеріалу лінійки Sikaflex.

Основа даних матеріалу

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

Вказівки по техніці безпеки

Для отримання інформації та консультації щодо безпеки застосування, зберігання і утилізації хімічних матеріалів, користувачі повинні звертатися до останньої версії технічної карти по безпеці, що

Правова інформація

містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші пов'язані з безпекою дані.

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.