

Neotex Metal Primer

Однокомпонентна антикорозійна грунтовка на водній основі

Сфери застосування

Neotex Metal Primer – однокомпонентна грунтовка на водній основі, що підходить для нанесення на зовнішні та внутрішні металеві поверхні.

Характеристики і переваги

- Однокомпонентна, легке нанесення
- Висока адгезія до металевих поверхонь
- Стійкість до стирання, до несприятливих погодніх умов
- Відмінний захист від корозії для поверхонь поблизу моря
- На **Neotex Metal Primer** можна наносити матеріали на водній основі

Технічні характеристики

Щільність	1,29 гр/см ³
РН	8,5 - 9
Час полімеризації при +25°C	2 - 3 години
Наступний шар наноситься при +25°C	через 4 - 6 годин
Витрата	100-120 гр / м ² , на один шар
Температура нанесення	від +12°C до +35°C

(Низькі температури і висока вологість збільшують значення часу, вказані вище, а високі температури їх зменшують)

Інструкції по застосуванню

Підготовка поверхні. Поверхня металу повинна бути чистою, сухою, без пилу, олії, жирів чи інших речовин, які мають слабку адгезію. Будь-які ділянки з іржею слід обробити піскоструминною обробкою або очистити дротяною щіткою і ретельно очистити.

Перетворювач іржі Neodur Metalforce пропонується використовувати місцево на іржавих поверхнях. Нові металеві поверхні слід знежирити розчинником Neotex 1021.

Порядок нанесення. Ретельно перемішайте **Neotex Metal Primer**.

Перед нанесенням першого шару, розбавте грунтовку на 5% чистою водою. Нанесіть на очищену поверхню один тонкий шар **Neotex Metal Primer** за допомогою пензля або валика з витратою 100-120 гр / м². Нанесіть другий шар, розбавлений на 5% чистою водою у випадку, коли

необхідний більш високий захист від корозії, з витратою 100-120 гр / м². Після висихання, на **Neotex Metal Primer** можна наносити будь-який матеріал на водній основі (наприклад, Neorooф, Neoproof PU W-40).

Особливі примітки

- Не використовуйте цей матеріал в умовах вологості або якщо умови вологості будуть переважувати протягом періоду висихання виробу.
- Поверхні, на які вже була нанесена ґрунтовка або які були пофарбовані, слід злегка зачистити абразивною шкіркою до нанесення **Neotex Metal Primer**, щоб забезпечити якісне зчеплення з новими шаром.
- Нанесення верхнього шару на свіжопофарбовану поверхню повинно виконуватися протягом 3 днів, в іншому випадку свіжопофарбовану поверхню слід зачистити абразивної шкіркою, щоб не допустити проблем зі зчепленням.
- Вологість поверхні - <4%. Відносна атмосферна вологість - <65%, мінімальна температура нанесення - +10°C.

Особливості застосування

- Не додавайте воду більше рекомендованого об'єму
- Наносьте тільки на міцну підготовлену основу
- Захищайте свіжий матеріал від заморозування та висушування

Техніка безпеки

- Використовувати спеціальний одяг, взуття, перчатки, респіратор
- Уникати довготривалого контакту зі шкірою, берегти очі
- Після завершення робіт, ретельно вимити руки з водою та милом
- Зберігати в місцях недоступних для дітей

Упаковка

Комплект 1 і 3 л, колір - теракотовий

Умови зберігання

2 роки, за умов зберігання в сухому, захищеному від вологи, морозу місці та відсутності потрапляння прямих сонячних променів в оригінальній закритій упаковці